

Ingen bild

Ämnesrör i PTFE CP23 GR2

Material	All
Format	Tube stock
Material	PTFE CP23 GR2
Colour	natur
Outer diameter	11 mm , 12 mm , 14 mm , 15 mm , 16 mm , 17 mm , 18 mm , 19 mm , 20 mm , 21 mm , 22 mm , 23 mm , 24 mm , 25 mm , 26 mm , 27 mm , 28 mm , 30 mm , 32 mm , 33 mm , 34 mm , 35 mm , 36 mm , 38 mm , 40 mm , 41 mm , 42 mm , 43 mm , 44 mm , 45 mm , 46 mm , 48 mm , 50 mm , 52 mm , 55 mm , 56 mm , 57 mm , 58 mm , 60 mm , 63 mm , 65 mm , 70 mm , 75 mm , 77 mm , 78 mm , 80 mm , 85 mm , 90 mm , 95 mm , 100 mm , 120 mm , 125 mm
Inner diameter	5.0 , 6.0 , 7.0 , 8.0 , 10.0 , 11.0 , 12.0 , 14.0 , 15.0 , 16.0 , 17.0 , 18.0 , 20.0 , 22.0 , 24.0 , 25.0 , 27.0 , 28.0 , 30.0 , 32.0 , 34.0 , 35.0 , 38.0 , 40.0 , 42.0 , 45.0 , 48.0 , 50.0 , 55.0 , 60.0 , 65.0 , 66.0 , 70.0 , 80.0 , 85.0 , 86.0 , 90.0 , 110.0 , 112.0 , 114.0

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94 Rating	V0		
Density	2,1 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Lowest temperature	-200 °C	°C	
Maximum Operating Temperature	260 °C	°C	
Glass Transition Temperature	111,85 °C	°C	ISO 3146

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.