



Rundstång i PA6.6 GF35

Material All

1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Clasificación UL 94	HB		
Resistencia al impacto (Charpy)	n.b. kJ/m²	kJ/m ²	ISO 179
Calor específico	1,5		
Resistividad volumétrica	1e+15		IEC 60093
Resistividad superficial	1e+13		IEC 60093
Absorción de agua (24h)	2,5 %	%	ISO 62
Temperatura máxima a corto plazo	150 °C	°C	
Densidad	1,14 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Temperatura de funcionamiento máxima	210 °C	°C	
Temperatura mínima	-40 °C	°C	
Resistencia al impacto con entalla Charpy	6 kJ/m²	kJ/m ²	ISO 179
Conductividad térmica	0,36 W/(m·K)	W/(m·K)	DIN 52612
Límite de resistencia a la tracción	85 MPa	MPa	ISO 527-2
Dureza de indentación con bola	145 MPa	MPa	ISO 2039-1
Resistencia a la flexión	112 MPa	MPa	ISO 178
Módulo de compresión	2700 MPa	MPa	ISO 604

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Módulo de elasticidad a la tracción	3300 MPa	MPa	ISO 527-2
Módulo de elasticidad a la flexión	4300 MPa	MPa	ISO 178
Estrés a la rotura	100 MPa	MPa	ISO 527-2
Deformación a la rotura	11 %	%	ISO 527-2
Deformación en el límite elástico	7 %	%	ISO 527-2
Índice de seguimiento comparativo (CTI)	600 V	V	IEC 60112
Temperatura de transición vítrea	48 °C	°C	ISO 3146
Punto de fusión	260 °C	°C	ISO 3146
Temperatura de deflexión térmica (HDT/B)	200 °C	°C	ISO 75
Temperatura de deflexión térmica (HDT/A)	100 °C	°C	ISO 75
Resistencia dieléctrica	27 kV/mm	kV/mm	IEC 60243-1
Coefficiente de expansión térmica lineal	80		ISO 11359-2
Constante dieléctrica (1 MHz)	3,8		IEC 60250
Gravedad específica	1,14		ISO 1183
Dureza Rockwell	88		ISO 2039-2
Nombre comercial del producto	PA 6.6 GF30		
Clasificación GHS	Ej klassificerad.		
Caracterización química	Polyamid 6.6 (PA 6.6), 30 %% glasfiberförstärkt, CAS 32131-17-2.		
Información general	Produkten klassas som ofarlig.		
Medios de extinción adecuados	Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel.		
Consejos para el manejo seguro	Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halk- och snubbelrisk.		

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Límites de exposición profesional	Inga ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas.		
Forma física	Rundstänger, plattor		
Estabilidad química	Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.		
Toxicidad aguda	Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter vid hantering enligt rekommendationer och för avsedd användning.		
Impacto ambiental	Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart.		
Tratamiento de residuos	Produkten ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter.		
Clasificación de transporte	Inte klassificerad som farligt gods enligt transportbestämmelser.		
Información REACH	Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv.		
Exención de responsabilidad	Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagaren av produkten ansvarar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad gäller endast material som tillhandahålls av PlastShop.		
Uso	Polymer.		
Riesgos físicos y químicos	Brandfarlig.		
Al inhalar	Om plasten brinner och förbränningsgaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov.		
Medios de extinción inadecuados	Ingen begränsning angiven.		
Recomendaciones de mecanizado	Sörj för god ventilation vid bearbetning. Undvik inandning av damm och gasformiga nedbrytningsprodukter som kan uppstå vid överhettning.		
Límite de valor de polvo general	Följ allmänt dammgränsvärde vid bearbetning.		
Estado físico	Fast.		
Condiciones para evitar	Temperaturer över smältpunkten.		
Validez	Giltigt från revisionsdatum tills vidare.		
Riesgos para la salud	Damm kan orsaka mekanisk irritation.		
Número CAS	32131-17-2		
Al contacto con la piel	Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten. Försök inte avlägsna smält plast utan medicinsk hjälp. Sök sjukvård om irritation uppstår.		
Color	Produktspecifik.		
Materiales para evitar	Starka oxidationsmedel, starka syror.		
Irritación cutánea	Inte tillämpligt.		
Biodegradabilidad	Inte biologiskt nedbrytbart.		

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Riesgos ambientales	Baserat på vår information finns inga kända miljörisker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EG och dess bilagor inte klassificerad som farlig.		
Sustancias peligrosas	Produkten innehåller inga farliga ämnen som kräver redovisning.		
En caso de contacto con los ojos	Skölj ögonen rikligt med vatten. Sök läkarvård vid kvarstående irritation.		
Olor	Svag, produktspecifik.		
Productos de degradación peligrosos	Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Vätecyanid (HCN) (CAS 74-90-8); Ammoniak (NH3) (CAS 7664-41-7)		
Irritación ocular	Inte tillämpligt.		
Fecha de revisión	2026-06-13		
Al ingerir	Produkten är ofarlig och ingen första hjälpen krävs.		
Sensibilización	Ingen känd.		
Nombre de la empresa	ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden		
Pictograma de peligro	Inget.		
Productos de combustión peligrosos	Vid förbränning kan följande frigöras beroende på mängden tillgängligt syre: Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Vätecyanid (HCN) (CAS 74-90-8); Ammoniak (NH3) (CAS 7664-41-7)		
Condiciones de almacenamiento	Förvara produkten torr och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen tillräckligt ventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla och antändningskällor.		
Protección respiratoria	Tillräcklig ventilation vid arbetsplatsen krävs.		
Punto de fusión	255 °C		
GefStoffV (Alemania)	Ingen identifikation nödvändig.		
Dirección	Söderleden 22, 587 31 Linköping, Sverige		
Palabra de señal	Inget.		
Lucha contra incendios	Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder.		
Reglas de ensamblaje	På grund av risk för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar.		
Protección ocular	Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning.		
Punto de ebullición	Inte tillämpligt.		
WHG (Alemania)	Inget vattenhotande enligt VwVwS.		
Teléfono	013-328 9400		
Información adicional	Brandrester omhändertas enligt gällande lokala regler.		

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Protección de manos	Skyddshandskar vid kontakt med varmt material.		
Temperatura de descomposición	>320 °C		
Correo electrónico	info@plastshop.se		
Protección corporal	Arbetskläder.		
Punto de inflamación	Inte tillämpligt.		
Sitio web	https://plastshop.se		
Medidas de higiene	Håll arbetsplatsen tillräckligt ventilerad. Rökning samt att äta eller dricka är inte tillåtet på arbetsplatsen. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft tillsammans med bortförsl av processångor genom utsug rekommenderas.		
Temperatura de autoignición	>540 °C		
Densidad (20°C)	1.34 g/cm³, ISO 1183		
Solubilidad (agua)	Olöslig i vatten		
Riesgo de explosión	Icke explosiv.		
Características de oxidación	Ingen.		

2. Kemisk beständighet

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
{'en_US': '1,4-Dioxan'}	100	●
{'en_US': '1,4-Dioxan'}	100	●
{'en_US': 'Aceton'}	100	●
{'en_US': 'Aceton'}	100	●
{'en_US': 'Ammoniak'}	conc.	●
{'en_US': 'Ammoniak'}	conc.	●
{'en_US': 'Ammoniumklorid'}	-	●
{'en_US': 'Amylalkohol'}	-	●
{'en_US': 'Bensen'}	-	●
{'en_US': 'Bensen'}	-	●
{'en_US': 'Bleklösning'}	12,5 cl	●
{'en_US': 'Bleklösning'}	12,5 cl	●
{'en_US': 'Borsyra'}	100	●
{'en_US': 'Borsyra'}	100	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
{'en_US': 'Bromsvätska'}	-	●
{'en_US': 'Bromsvätska'}	-	●
{'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'}	-	●
{'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'}	-	●
{'en_US': 'Butylacetat'}	-	●
{'en_US': 'Citronsyra'}	10	●
{'en_US': 'Cyklohexanon'}	100	●
{'en_US': 'Cyklohexen'}	100	●
{'en_US': 'Dieselbränsle'}	-	●
{'en_US': 'Dieselbränsle'}	-	●
{'en_US': 'Dietylenoxid'}	-	●
{'en_US': 'Eldningsolja'}	-	●
{'en_US': 'Eldningsolja'}	-	●
{'en_US': 'Etanol'}	96	●
{'en_US': 'Etanol'}	96	●
{'en_US': 'Etylacetat'}	100	●
{'en_US': 'Etylenklorid'}	100	●
{'en_US': 'Fenol, vattenlösning'}	ca. 9	●
{'en_US': 'Fenol, vattenlösning'}	ca. 9	●
{'en_US': 'Fluorvätesyra'}	40	●
{'en_US': 'Fluorvätesyra'}	40	●
{'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'}	40	●
{'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'}	40	●
{'en_US': 'Fosforsyra'}	50	●
{'en_US': 'Fosforsyra'}	50	●
{'en_US': 'Frostskyddsmedel'}	-	●
{'en_US': 'Frostskyddsmedel'}	-	●
{'en_US': 'Glycerin'}	100	●
{'en_US': 'Glycerin'}	100	●
{'en_US': 'Glykol'}	100	●
{'en_US': 'Glykol'}	100	●
{'en_US': 'Heptan'}	100	●
{'en_US': 'Isopropylalkohol'}	100	●
{'en_US': 'Isopropylalkohol'}	100	●
{'en_US': 'Kalciumklorid'}	-	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
{'en_US': 'Kalciumklorid'}	-	●
{'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'}	50	●
{'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'}	50	●
{'en_US': 'Klor, gas'}	100	●
{'en_US': 'Klor, gas'}	100	●
{'en_US': 'Klorbensen'}	100	●
{'en_US': 'Kloroform'}	-	●
{'en_US': 'Kloroform'}	-	●
{'en_US': 'Koldisulfid'}	100	●
{'en_US': 'Koldisulfid'}	100	●
{'en_US': 'Koltetraklorid'}	-	●
{'en_US': 'Kresol'}	-	●
{'en_US': 'Kresol'}	-	●
{'en_US': 'Linolja'}	-	●
{'en_US': 'Linolja'}	-	●
{'en_US': 'Matolja'}	-	●
{'en_US': 'Merkurokrom'}	-	●
{'en_US': 'Merkurokrom'}	-	●
{'en_US': 'Metanol'}	100	●
{'en_US': 'Metylenklorid'}	100	●
{'en_US': 'Metylenklorid'}	100	●
{'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'}	100	●
{'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'}	-	●
{'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'}	-	●
{'en_US': 'Mjölk'}	-	●
{'en_US': 'Mjölk'}	-	●
{'en_US': 'Mjölksyra'}	90	●
{'en_US': 'Mjölksyra'}	90	●
{'en_US': 'Myrsyra'}	10	●
{'en_US': 'Myrsyra'}	10	●
{'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'}	15	●
{'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'}	60	●
{'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'}	60	●
{'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'}	-	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
{'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Natriumnitrat, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Natriumtiosulfat'}	-	●
{'en_US': 'Natriumvätesulfid'}	-	●
{'en_US': 'Nitrobensen'}	-	●
{'en_US': 'Nitrobensen'}	-	●
{'en_US': 'Oxalsyra'}	-	●
{'en_US': 'Oxalsyra'}	-	●
{'en_US': 'Ozon, gas'}	≤ 0,5 ppm	●
{'en_US': 'Ozon, gas'}	≤ 0,5 ppm	●
{'en_US': 'Paraffinolja'}	100	●
{'en_US': 'Paraffinolja'}	100	●
{'en_US': 'Perkloretylen'}	-	●
{'en_US': 'Perkloretylen'}	-	●
{'en_US': 'Petroleum'}	100	●
{'en_US': 'Petroleumeter'}	100	●
{'en_US': 'Premiumbränsle'}	-	●
{'en_US': 'Premiumbränsle'}	-	●
{'en_US': 'Propanol'}	-	●
{'en_US': 'Pyridin'}	-	●
{'en_US': 'Pyridin'}	-	●
{'en_US': 'Salpetersyra'}	10	●
{'en_US': 'Salpetersyra'}	10	●
{'en_US': 'Salpetersyra'}	50	●
{'en_US': 'Salpetersyra'}	50	●
{'en_US': 'Saltsyra'}	10	●
{'en_US': 'Saltsyra'}	10	●
{'en_US': 'Saltsyra'}	conc.	●
{'en_US': 'Saltsyra'}	conc.	●
{'en_US': 'Silikonolja'}	-	●
{'en_US': 'Silikonolja'}	-	●
{'en_US': 'Svavelsyra'}	96	●
{'en_US': 'Svavelsyra'}	96	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
{'en_US': 'Tetrahydrofuran (THF)'}	100	●
{'en_US': 'Toluen'}	100	●
{'en_US': 'Toluen'}	100	●
{'en_US': 'Transformatorolja'}	-	●
{'en_US': 'Transformatorolja'}	-	●
{'en_US': 'Trikloretülen'}	100	●
{'en_US': 'Trikloretülen'}	100	●
{'en_US': 'Vatten'}	-	●
{'en_US': 'Vatten'}	-	●
{'en_US': 'Väteperoxid'}	10	●
{'en_US': 'Väteperoxid'}	10	●
{'en_US': 'Vätesulfid, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Xylen'}	-	●
{'en_US': 'Xylen'}	-	●
{'en_US': 'Ättika, vanlig'}	5 - 10	●
{'en_US': 'Ättiksyra'}	100	●
{'en_US': 'Ättiksyra'}	100	●