

Ingen bild

## Platta i PA6 GL

Material	All
Format	Sheet
Material	PA6 GL
Color	grå , grön , gul , svart
Size	1000x1000 , 2000x1000 , 3050x1220
Thickness	10 mm , 100 mm , 110 mm , 12 mm , 120 mm , 130 mm , 140 mm , 15 mm , 150 mm , 16 mm , 160 mm , 18 mm , 20 mm , 22 mm , 25 mm , 30 mm , 35 mm , 40 mm , 45 mm , 50 mm , 55 mm , 60 mm , 70 mm , 8 mm , 80 mm , 90 mm

## Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Clasificación UL 94	<b>HB</b>		
Resistividad superficial	<b>1e+13</b>		IEC 60093
Resistencia al impacto (Charpy)	<b>n.b. kJ/m<sup>2</sup></b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Límite de resistencia a la tracción	<b>76 MPa</b>	MPa	ISO 527-2
Conductividad térmica	<b>0,37 W/(m·K)</b>	W/(m·K)	DIN 52612
Resistividad volumétrica	<b>1e+13</b>		IEC 60093
Resistencia al impacto con entalla Charpy	<b>5,5 kJ/m<sup>2</sup></b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Dureza de indentación con bola	<b>230 MPa</b>	MPa	ISO 2039-1
Absorción de agua (24h)	<b>2,5 %</b>	%	ISO 62
Densidad	<b>1,14 g/cm<sup>3</sup></b>	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Temperatura máxima a corto plazo	<b>130 °C</b>	°C	
Temperatura mínima	<b>-40 °C</b>	°C	
Calor específico	<b>1,6</b>		
Coeficiente de expansión térmica lineal	<b>80</b>		ISO 11359-2
Constante dieléctrica (1 MHz)	<b>3,9</b>		IEC 60250
Gravedad específica	<b>1,13</b>		ISO 1183
Dureza Rockwell	<b>85</b>		ISO 2039-2
Índice de oxígeno limitante (LOI)	<b>26 %</b>	%	ISO 4589-2
Temperatura de deflexión térmica (HDT/B)	<b>140 °C</b>	°C	ISO 75
Deformación en el límite elástico	<b>4 %</b>	%	ISO 527-2
Resistencia dieléctrica	<b>31 kV/mm</b>	kV/mm	IEC 60243-1

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Módulo de elasticidad a la tracción	<b>3300 MPa</b>	MPa	ISO 527-2
Módulo de compresión	<b>2700 MPa</b>	MPa	ISO 604
Temperatura de transición vítrea	<b>45 °C</b>	°C	ISO 3146
Punto de fusión	<b>220 °C</b>	°C	ISO 3146
Temperatura de deflexión térmica (HDT/A)	<b>65 °C</b>	°C	ISO 75
Estrés a la rotura	<b>75 MPa</b>	MPa	ISO 527-2
Resistencia a la flexión	<b>100 MPa</b>	MPa	ISO 178
Módulo de elasticidad a la flexión	<b>3100 MPa</b>	MPa	ISO 178
Deformación a la rotura	<b>130 %</b>	%	ISO 527-2
Índice de seguimiento comparativo (CTI)	<b>600 V</b>	V	IEC 60112
Temperatura de funcionamiento máxima	<b>160 °C</b>	°C	

## Identificación del producto

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Nombre comercial del producto	<b>PA 6 E</b>		
Uso	<b>Polymer.</b>		

## Clasificación

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Clasificación GHS	<b>Ej klassificerad.</b>		
Riesgos físicos y químicos	<b>Brandfarlig.</b>		
Riesgos para la salud	<b>Damm kan orsaka mekanisk irritation.</b>		
Riesgos ambientales	<b>Baserat på vår information finns inga kända miljörisker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EG och dess bilagor inte klassificerad som farlig.</b>		

## Caracterización química

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Caracterización química	<b>Polyamid 6 extruderad (PA 6 E), CAS 25038-54-4.</b>		
Número CAS	<b>25038-54-4</b>		
Sustancias peligrosas	<b>Produkten innehåller inga farliga ämnen som kräver redovisning.</b>		

## Medidas

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Información general	<b>Produkten klassas som ofarlig.</b>		

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Al inhalar	<b>Om plasten brinner och förbränningsgaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov.</b>		
Al contacto con la piel	<b>Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten. Försök inte avlägsna smält plast utan medicinsk hjälp. Sök sjukvård om irritation uppstår.</b>		
En caso de contacto con los ojos	<b>Skölj ögonen rikligt med vatten. Sök läkarvård vid kvarstående irritation.</b>		
Al ingerir	<b>Produkten är ofarlig och ingen första hjälpen krävs.</b>		

### Extinción

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Medios de extinción adecuados	<b>Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel.</b>		
Medios de extinción inadecuados	<b>Ingen begränsning angiven.</b>		

### Manejo

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Consejos para el manejo seguro	<b>Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halk- och snubbelrisk.</b>		
Recomendaciones de mecanizado	<b>Sörj för god ventilation vid bearbetning. Undvik inandning av damm och gasformiga nedbrytningsprodukter som kan uppstå vid överhettning.</b>		

### Límites de exposición

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Límites de exposición profesional	<b>Inga ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas.</b>		
Límite de valor de polvo general	<b>Följ allmänt dammgränsvärde vid bearbetning.</b>		

### Propiedades básicas

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Forma física	<b>Rundstång, platta, folie, rör</b>		
Estado físico	<b>Fast.</b>		
Color	<b>Produktspecifik.</b>		
Olor	<b>Svag, produktspecifik.</b>		

### Estabilidad

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Estabilidad química	<b>Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.</b>		

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Condiciones para evitar	Temperaturer över smältpunkten.		
Materiales para evitar	Starka oxidationsmedel, starka syror.		
Productos de degradación peligrosos	Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Vätecyanid (HCN) (CAS 74-90-8); Ammoniak (NH3) (CAS 7664-41-7)		

### Toxicología

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Toxicidad aguda	Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter vid hantering enligt rekommendationer och för avsedd användning.		
Irritación cutánea	Inte tillämpligt.		
Irritación ocular	Inte tillämpligt.		
Sensibilización	Ingen känd.		

### Medio ambiente

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Impacto ambiental	Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart.		
Biodegradabilidad	Inte biologiskt nedbrytbart.		

### Residuos

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tratamiento de residuos	Produkten ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter.		

### Transporte

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Clasificación de transporte	Inte klassificerad som farligt gods enligt transportbestämmelser.		

### Regulaciones de la UE

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Información REACH	Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv.		

### Otros

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Exención de responsabilidad	Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagaren av produkten ansvarar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad gäller endast material som tillhandahålls av PlastShop.		

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Validez	Giltigt från revisionsdatum tills vidare.		
Fecha de revisión	2026-06-13		

## Fabricante/proveedor

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Nombre de la empresa	ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden		
Dirección	Söderleden 22, 587 31 Linköping, Sverige		
Teléfono	013-328 9400		
Correo electrónico	info@plastshop.se		
Sitio web	https://plastshop.se		

## Etiquetado

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Pictograma de peligro	Inget.		
Palabra de señal	Inget.		

## Riesgos

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Productos de combustión peligrosos	Vid förbränning kan följande frigöras beroende på mängden tillgängligt syre: Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Vätecyanid (HCN) (CAS 74-90-8); Ammoniak (NH3) (CAS 7664-41-7)		
Lucha contra incendios	Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder.		
Información adicional	Brandrester omhändertas enligt gällande lokala regler.		

## Almacenamiento

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Condiciones de almacenamiento	Förvara produkten torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen tillräckligt ventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla och antändningskällor.		
Reglas de ensamblaje	På grund av risk för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar.		

## Protección personal

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Protección respiratoria	Tillräcklig ventilation vid arbetsplatsen krävs.		
Protección ocular	Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning.		
Protección de manos	Skyddshandskar vid kontakt med varmt material.		
Protección corporal	Arbetskläder.		

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Medidas de higiene	<b>Håll arbetsplatsen tillräckligt ventilerad. Rökning samt att äta eller dricka är inte tillåtet på arbetsplatsen. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft tillsammans med bortförsl av processångor genom utsug rekommenderas.</b>		
--------------------	--	--	--

## Datos térmicos

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Punto de fusión	<b>220 °C</b>		
-----------------	---------------	--	--

Punto de ebullición	<b>Inte tillämpligt.</b>		
---------------------	--------------------------	--	--

Temperatura de descomposición	<b>&gt;350 °C</b>		
-------------------------------	-------------------	--	--

Punto de inflamación	<b>390 °C</b>		
----------------------	---------------	--	--

Temperatura de autoignición	<b>&gt;400 °C</b>		
-----------------------------	-------------------	--	--

## Reglas nacionales

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

GefStoffV (Alemania)	<b>Ingen identifikation nödvändig.</b>		
----------------------	--	--	--

WHG (Alemania)	<b>Inget vattenhotande enligt VwVwS.</b>		
----------------	--	--	--

## Otras propiedades

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Densidad (20°C)	<b>1.14 g/cm<sup>3</sup>, ISO 1183</b>		
-----------------	--	--	--

Solubilidad (agua)	<b>Olöslig i vatten</b>		
--------------------	-------------------------	--	--

Riesgo de explosión	<b>Icke explosiv.</b>		
---------------------	-----------------------	--	--

Características de oxidación	<b>Ingen.</b>		
------------------------------	---------------	--	--

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.