



## Ämnesrör i PA6.6

Material All

### 1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Tiheys	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Venymisrajan jännitys	90	MPa	ISO 527-2
Dielektrinen voimakkuus	27	kV/mm	IEC 60243-1
Paloaluokitus (UL 94)	HB (V2)		UL 94
Sulamispiste	260	°C	ISO 3146
Kaupallinen tuotenimi	PA 6.6		
Maksimaalinen käyttölämpötila (lyhytaikainen)	180	°C	
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	3100	MPa	ISO 527-2
Tilavuusresistanssi	10 <sup>12</sup>	Ω·m	IEC 60093
Maksimi käyttölämpötila	95	°C	
Tarkoitus	Polymer för industriella tillämpningar		
Murtovenymä	>40	%	ISO 527-2
Dielectric Constant (1 MHz)	3.3		IEC 60250
Käyttö	Polymer för industriella tillämpningar		
Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz)	0.02		IEC 60250
Lämpödeformaatiolämpötila (HDT/A)	85	°C	ISO 75-2
GHS-luokitus	Inte klassificerad enligt gällande direktiv.		
Fysikaaliset/kemialliset riskit	Brandfarlig.		
Terveysriskit	Damm kan orsaka mekanisk irritation.		
Ympäristöriskit	Baserat på tillgänglig information finns inga kända risker för miljön. Produkten är i enlighet med gällande direktiv inte klassificerad som farlig.		
Kemiallinen karakterisointi	Polyamid 6.6 extruderad (PA 6.6)		
Pääkomponentit	Polyamid 6.6 extruderad (PA 6.6)		
CAS-numero	CAS 32131-17-2		

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Vaaralliset aineet	<b>Produkten innehåller inga farliga ämnen som påbjuder ett röjande.</b>		
REACH-luokitus	<b>Inte registrerad som farlig enligt REACH.</b>		
Luokitus REACHin mukaan	<b>Inte klassificerad enligt REACH.</b>		
Yleinen tieto	<b>Produkten klassas som ofarlig.</b>		
Hengityksen kautta	<b>Om plasten brinner och gaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov.</b>		
Ihokosketuksessa	<b>Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten; försök inte ta bort smält plast utan medicinsk hjälp. Om irritation uppstår, sök sjukvård.</b>		
Silmäkosketuksessa	<b>Skölj ögonen med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård vid kvarstående irritation.</b>		
Nieltynä	<b>Då produkten är ofarlig behövs ingen första hjälp vidtas.</b>		
Henkilökohtaiset varotoimet	<b>Inte tillämbart.</b>		
Ympäristönsuojelutoimenpiteet	<b>Inte tillämbart.</b>		
Puhdistusmenetelmät	<b>Mekanisk borttagning.</b>		
Sopivat sammutusvälineet	<b>Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel.</b>		
Sopimaton sammutusväline	<b>Kraftig vattenstråle.</b>		
Turvallisen käsittelyn ohjeet	<b>Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador.</b>		
Jyrsintäsuositukset	<b>Bearbetas med konventionella verktyg för plast. Kylning med tryckluft rekommenderas vid intensiv bearbetning.</b>		
Käsittelysuositukset	<b>Bearbetas med konventionella verktyg för plast. Kylning med tryckluft rekommenderas vid intensiv bearbetning.</b>		
Ammattimaiset altistumisraja-arvot	<b>Inga ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser att övervaka.</b>		
Yleinen pölyraja-arvo	<b>Inget specifikt dammgränsvärde fastställt för produkten.</b>		
Fysinen muoto	<b>Rundstång, platta</b>		
Fysikaalinen tila	<b>Fast</b>		
Väri	<b>Produktspecifik.</b>		
Haju	<b>Svag, produktspecifik.</b>		
Kemiallinen stabiilisuus	<b>Stabil under normala förhållanden vid avsedd användning.</b>		
Tilat, joita on syytä välttää	<b>Temperaturer över smältpunkten.</b>		
Materiaaleja, joita on syytä välttää	<b>Starka oxidanter, starka syror.</b>		
Vaaralliset hajoamistuotteet	<b>Kolmonoxid (CAS 630-08-0), vätecyanid (CAS 74-90-8), ammoniak (CAS 7664-41-7).</b>		
Akuttotoksisuus	<b>Baserat på erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter om materialet hanteras enligt rekommendationer med lämpliga försiktighetsåtgärder och för avsedd användning.</b>		
Krooninen myrkyllisyys	<b>Ingen känd kronisk toxicitet vid avsedd användning.</b>		
Ihoärsytys	<b>Inte tillämbart.</b>		
Silmäärtyne	<b>Inte tillämbart.</b>		
Herättäminen	<b>Ingen känd.</b>		

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Ympäristövaikutus	<b>Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart.</b>		
Bioakkumulaatio	<b>Inte tillämbart.</b>		
Hajoavuus	<b>Inte biologiskt nedbrytbart.</b>		
Jätteiden käsittely	<b>Produkten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter.</b>		
Jätteiden käsittely	<b>Produkten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter.</b>		
Euroopan jäteluokitus (EAK)	<b>Avfallskod enligt Europeisk avfallskatalog (EAK): 07 02 13 (plastavfall).</b>		
Jätteiden koodi	<b>07 02 13</b>		
Kierrätettävyyys	<b>Materialet är återvinningsbart via mekanisk plaståtervinning.</b>		
Kuljetusluokitus	<b>Inte klassificerad som farligt gods enligt transportföreskrifter.</b>		
YK-numero	<b>Ej tillämbart.</b>		
Kuljetusolosuhteet	<b>Inga speciella transportvillkor. Skydd mot fukt och mekanisk skada rekommenderas.</b>		
REACH-tiedot	<b>Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med gällande EU-direktiv.</b>		
CLP-asetus	<b>Inte klassificerad enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.</b>		
RoHS	<b>Utanför tillämpningsområde för RoHS-direktivet.</b>		
Vastuuvapaus	<b>Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagare av produkten måste ta ansvar för att följa gällande lagar och föreskrifter. Detta säkerhetsdatablad är endast giltigt för material tillhandahållet av PlastShop.se.</b>		
Voimassaolo	<b>Giltigt från importdatum. Återges vid behov.</b>		
Versiohistoria	<b>Version 1.0 (2026-06-28). Initial version.</b>		
Päivitetty	<b>2026-06-28</b>		
Pintaresistanssi	<b>10<sup>13</sup></b>	Ω	IEC 60093
Lämmönjohtavuus	<b>0.28</b>	W/(m·K)	DIN 52612
Joustavuusmoduli (joustolujuus)	<b>2800</b>	MPa	ISO 178
Vertailukulkemisindeksi (CTI)	<b>600</b>	V	IEC 60112
Yrityksen nimi	<b>ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden</b>		
Osoite	<b>Söderleden 22, 587 31 Linköping, Sweden</b>		
Puhelin	<b>+46-13-328 9400</b>		
Sähköposti	<b>info@plastshop.se</b>		
Verkkosivu	<b>plastshop.se</b>		
Vaaraetiketti	<b>Inget</b>		
Varoitusmerkintä	<b>Inget</b>		
Vaaralauseet (H-lauseet)	<b>Ej tillämbart. Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.</b>		
Suojelutoimet (P-lauseet)	<b>Ej tillämbart.</b>		
Vaaralliset palamistuotteet	<b>Vid förbränning kan kolmonoxid (CO), vätecyanid (HCN) och ammoniak (NH<sub>3</sub>) frigöras beroende på mängden tillgängligt syre.</b>		

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Sammumisenestopalvelu	<b>Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder.</b>		
Palojen sammuttaminen	<b>Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder.</b>		
Lisätietoja	<b>Brandrester omhändertas efter gällande lokala regler.</b>		
Säilytysolosuhteet	<b>Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar.</b>		
Pinnoitussäännöt	<b>Stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar.</b>		
Hengityksensuoja	<b>Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs.</b>		
Silmien suojaus	<b>Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning.</b>		
Käsien suojaus	<b>Skyddshandskar vid kontakt med varmt material.</b>		
Kehon suoja	<b>Arbetskläder.</b>		
Hygienia-toimenpiteet	<b>Håll arbetsplatsen välventilerad. Rökning, att äta eller dricka inte tillåtet. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft till arbetsplatsen tillsammans med borttagning av processångor via avgassystem rekommenderas. Undvik inandning av gasformig nedbrytning eller damm som kan uppstå vid överhettning av materialet.</b>		
Sulamispiste	<b>260 °C (ISO 3146)</b>		
Kiehumispiste	<b>Inte tillämbart.</b>		
Hajoamislämpötila	<b>&gt;350 °C</b>		
Leimahduspiste	<b>&gt;390 °C</b>		
Itsestään syttyvän lämpötila	<b>&gt;400 °C (ASTM D1929)</b>		
Itsestään syttyvän lämpötila	<b>&gt;400 °C (ASTM D1929)</b>		
GefStoffV (Saksa)	<b>Ingen identifikation nödvändig.</b>		
WHG (Saksa)	<b>Inget vattenhotande enligt VwVwS.</b>		
Varastointiluokka TRGS 510	<b>Lagringsklass 11 (brännbara fasta ämnen).</b>		
Särkyäkesto (Charpy)	<b>6</b>	<b>kJ/m<sup>2</sup></b>	<b>ISO 179/1eA</b>
Lämpölaajenemiskerroin	<b>0.8</b>	<b>10<sup>-4</sup>/K</b>	<b>ISO 11359</b>
Ilmankosteuden imeytyminen kyllästymiseen	<b>2.4</b>	<b>%</b>	<b>ISO 62</b>
Iskunkestävyys (Charpy)	<b>n.br.</b>	<b>kJ/m<sup>2</sup></b>	<b>ISO 179/1eU</b>
Vesihaku kyllästymiseen	<b>8</b>	<b>%</b>	<b>ISO 62</b>
Tiheys (20°C)	<b>1,14 g/cm<sup>3</sup> (ISO 1183)</b>		
Liukenne (vesi)	<b>Olöslig i vatten.</b>		
Räjähdyksvaara	<b>Icke explosiv.</b>		
Happamisen ominaisuudet	<b>Ingen.</b>		
Rockwell-kovuus	<b>M 88</b>		<b>ISO 2039-2</b>

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Kulmapaineen kovuus	<b>160</b>	MPa	ISO 2039-1