



Ingen bild

## Platta i PP-H

Material	All
Format	Platta
Material	PP-H
Färg	grå , natur , vit
Storlek	2000x1000 , 2440x1220 , 3000x1500 , 4000x2000 , 4120x2000
Tjocklek	0,8 mm , 1 mm , 1,5 mm , 10 mm , 100 mm , 110 mm , 12 mm , 120 mm , 130 mm , 140 mm , 15 mm , 150 mm , 19 mm , 2 mm , 20 mm , 25 mm , 3 mm , 30 mm , 35 mm , 4 mm , 40 mm , 5 mm , 50 mm , 6 mm , 60 mm , 70 mm , 8 mm , 80 mm , 90 mm

## Tekniska egenskaper

### Tetthet & Vekt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	<b>0.91</b>	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

### TrekkeEgenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	<b>30</b>	MPa	ISO 527-2
Elastisitetsmodul (trek)	<b>1300</b>	MPa	ISO 527-2
Brottsdeformasjon	<b>&gt;50</b>	%	ISO 527-2

### Brannklasse

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Brannklasse (UL 94)	<b>HB</b>		UL 94

### TemperaturGrenser

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	<b>165</b>	°C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	<b>130</b>	°C	
Maksimal driftstemperatur	<b>100</b>	°C	
Minstemperatur	<b>2</b>	°C	
Varmeavbøyingstemperatur (HDT/A)	<b>54</b>	°C	ISO 75-2
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	<b>90</b>	°C	ISO 306

## Product Identification

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Kommersiellt produktnavn	PP-H		
Målte bruk	Polymer för industriella tillämpningar		
Anvendelse	Polymer för industriella tillämpningar		

### Isoleringsegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
VolumResistivitet	10 <sup>22</sup>	Ω·m	IEC 60093

### Klassifisering

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
GHS-klassifisering	Inte klassificerad enligt gällande direktiv.		
Fysiske/kjemiske risikoer	Brandfarlig.		
Helseskader	Damm kan orsaka mekanisk irritation.		
Miljøskader	Baserat på tillgänglig information finns inga kända risker för miljön. Produkten är i enlighet med gällande direktiv inte klassificerad som farlig.		

### Kjemisk karakterisering

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Kjemisk karakterisering	Polypropen-homopolymer (PP-H)		
Hovedkomponenter	Polypropen-homopolymer (PP-H)		
CAS-nummer	CAS 9003-07-0		
Farlige stoffer	Produkten innehåller inga farliga ämnen som påbjuder ett röjande.		
REACH-klassifisering	Inte registrerad som farlig enligt REACH.		
Klassifisering ifølge REACH	Inte klassificerad enligt REACH.		

### Tiltak

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Generell informasjon	Produkten klassas som ofarlig.		
Ved innånding	Om plasten brinner og gaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm og ombesörj medicinsk hjälp vid behov.		
Ved hudkontakt	Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten; försök inte ta bort smält plast utan medicinsk hjälp. Om irritation uppstår, sök sjukvård.		
Ved øye kontakt	Skölj øgonen med vatten i minst 15 minutter. Sök läkarvård vid kvarstående irritation.		
Ved inntak	Då produkten är ofarlig behövs ingen första hjälp vidtas.		
Personlige forsiktighetsmessige tiltak	Inte tillämbart.		

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Miljömässiga försiktighetsmässiga tiltak	<b>Inte tillämbart.</b>		
Metoder för sanering	<b>Mekanisk borttagning.</b>		

### Slukning

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Egnede slukningsmedler	<b>Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel.</b>		
Uegnet slukningsmedium	<b>Kraftig vattenstråle.</b>		

### Behandling

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Råd for sikker håndtering	<b>Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador.</b>		
Bearbeidingsanbefalinger	<b>Bearbetas med konventionella verktyg för plast. Kylning med tryckluft rekommenderas vid intensiv bearbetning.</b>		

### Håndtering

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Bearbeidingsanbefalinger	<b>Bearbetas med konventionella verktyg för plast. Kylning med tryckluft rekommenderas vid intensiv bearbetning.</b>		

### Eksponeeringsgrenser

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Yrkesmessige eksponeringsgrenser	<b>Inga ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser att övervaka.</b>		
General Dust Limit Value	<b>Inget specifikt dammgränsvärde fastställt för produkten.</b>		

### Grunnegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Fysisk form	<b>Rundstång, platta</b>		
Fysisk tilstand	<b>Fast</b>		
Farge	<b>Produktspecifik.</b>		
Lukt	<b>Svag, produktspecifik.</b>		

### Stabilitet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Kjemisk stabilitet	<b>Stabil under normala förhållanden vid avsedd användning.</b>		
Tilstand å unngå	<b>Temperaturer över smältpunkten.</b>		
Materiale å unngå	<b>Syror, halogener.</b>		

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Farliga nedbrytningsprodukter	Kolmonoxid (CAS 630-08-0), koldioxid (CAS 124-38-9), alkener, aldehyder, ketoner.		

### Toksikologi

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Akutt toksisitet	Baserat på erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter om materialet hanteras enligt rekommendationer med lämpliga försiktighetsåtgärder och för avsedd användning.		
Kronisk toksisitet	Ingen känd kronisk toxicitet vid avsedd användning.		
Hudirritasjon	Inte tillämbart.		
Øyeirritasjon	Inte tillämbart.		
Sensibilisering	Ingen känd.		

### Miljø

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Miljøpåvirkning	Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart.		
Bioakkumulering	Inte tillämbart.		
Nedbrytbarhet	Inte biologiskt nedbrytbart.		

### Avfall

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Avfallshåndtering	Produkten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter.		
Avfallshåndtering	Produkten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter.		
Europeisk avfallskatalog (EAK)	Avfallskod enligt Europeisk avfallskatalog (EAK): 07 02 13 (plastavfall).		
Avfallskode	07 02 13		
Resirkulerbarhet	Materialet är återvinningsbart via mekanisk plaståtervinning.		

### Transport

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Transportklassifisering	Inte klassificerad som farligt gods enligt transportföreskrifter.		
FN-nummer	Ej tillämbart.		
Transportbetingelser	Inga speciella transportvillkor. Skydd mot fukt och mekanisk skada rekommenderas.		

### EU-regler

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
REACH Information	Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med gällande EU-direktiv.		
CLP-forskriften	Inte klassificerad enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.		
RoHS	Utanför tillämpningsområde för RoHS-direktivet.		

### Diverse

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Ansvarsfraskrivelse	Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagare av produkten måste ta ansvar för att följa gällande lagar och föreskrifter. Detta säkerhetsdatablad är endast giltigt för material tillhandahållet av PlastShop.se.		
Gyldighet	Giltigt från importdatum. Återges vid behov.		
Versjonshistorikk	Version 1.0 (2026-06-28). Initial version.		
Revisionsdato	2026-06-28		

### Statisk Fordampning

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Overflate Resistivitet	10 <sup>13</sup>	Ω	IEC 60093
Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI)	600	V	IEC 60112

### Termisk konduktivitet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.22	W/(m·K)	DIN 52612

### Tilverkare/leverandør

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Firma navn	ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden		
Adresse	Söderleden 22, 587 31 Linköping, Sweden		
Telefon	+46-13-328 9400		
E-post	info@plastshop.se		
Nettside	plastshop.se		

### Merkning

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Farepiktogram	Inget		
Signalord	Inget		

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Fareangivelser (H-setningar)	<b>Ej tillämbart. Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.</b>		
Verneangivelser (P-setningar)	<b>Ej tillämbart.</b>		

## Risiko

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Farliga förbränningsprodukter	<b>Vid förbränning frigörs koldioxid (CO<sub>2</sub>), kolmonoxid (CO), etylen, propylen samt spår av aldehyder och ketoner.</b>		
Brannbekjempelse	<b>Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder.</b>		
Brannbekjempelse	<b>Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder.</b>		
Ytterligare information	<b>Brandrester omhändertas efter gällande lokala regler.</b>		

## Lagring

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lagringsbetingelser	<b>Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar.</b>		
Stapelingsregler	<b>Stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar.</b>		

## Personlig Beskyttelse

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Pusteskydd	<b>Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs.</b>		
Øyebeskyttelse	<b>Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning.</b>		
Håndbeskyttelse	<b>Skyddshandskar vid kontakt med varmt material.</b>		
Kroppsskydd	<b>Arbetskläder.</b>		
Hygienåtgärder	<b>Håll arbetsplatsen välventilerad. Rökning, att äta eller dricka inte tillåtet. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft till arbetsplatsen tillsammans med borttagning av processångor via avgassystem rekommenderas. Undvik inandning av gasformig nedbrytning eller damm som kan uppstå vid överhettning av materialet.</b>		

## Termiska data

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	<b>165 °C (ISO 3146)</b>		
Kokepunkt	<b>Inte tillämbart.</b>		
Decomposition Temperature	<b>&gt;300 °C</b>		
Flampunkt	<b>Inte tillämbart.</b>		

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Auto-Ignition Temperature	>400 °C (ASTM D1929)		
Selvantennelsestemperatur	>400 °C (ASTM D1929)		

### Nasjonale regler

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
GefStoffV (Tyskland)	Ingen identifikation nödvändig.		
WHG (Tyskland)	Inget vattenhotande enligt VwVwS.		
Lagringklasse TRGS 510	Lagringssklass 11 (brännbara fasta ämnen).		

### ImpaktMotstand

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Skåret slagfasthet (Charpy)	9	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Slagseghet (Charpy)	n.br.	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU

### Termisk utvidelse

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidelseskoefisient	1.5	10 <sup>-4</sup> /K	ISO 11359

### Fuktabsorpsjon

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Vannabsorpsjon til metning	0.01	%	ISO 62

### Øvrige egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet (20°C)	0,91 g/cm <sup>3</sup> (ISO 1183)		
Løselighet (vann)	Oløslig i vann.		
Eksplosjonsrisiko	Icke explosiv.		
Oksidasjonskarakteristikk	Ingen.		

### Hardhet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Kuletrykkshardhet	67	MPa	ISO 2039-1

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.