

Ingen bild

## Platta i PTFE GF25

Material All

Format Sheet

Material PTFE GF25

Color natur

Size 1000x1000 , 1200x1200 , 1200x1219 , 1200x1220 , 1500x1500 , 1524x1524 , 2000x1000 , 600x600 , 610x600

Thickness 0,5 mm , 1 mm , 1,5 mm , 10 mm , 100 mm , 101,6 mm , 11 mm , 12 mm , 12,7 mm , 13 mm , 14 mm , 15 mm , 15,87 mm , 16 mm , 17 mm , 18 mm , 19 mm , 19,05 mm , 2 mm , 2,5 mm , 20 mm , 21 mm , 22 mm , 22,22 mm , 25 mm , 25,4 mm , 27 mm , 28 mm , 28,57 mm , 3 mm , 30 mm , 31 mm , 31,75 mm , 32 mm , 33 mm , 34,92 mm , 35 mm , 38 mm , 38,1 mm , 40 mm , 41,27 mm , 42 mm , 43 mm , 44,45 mm , 45 mm , 47,62 mm , 5 mm , 50 mm , 50,8 mm , 52 mm , 55 mm , 57,15 mm , 6 mm , 6,35 mm , 60 mm , 63,5 mm , 65 mm , 69,9 mm , 7 mm , 70 mm , 75 mm , 76,2 mm , 8 mm , 80 mm , 82,55 mm , 88,9 mm , 9 mm , 9,52 mm , 90 mm , 95,25 mm

## Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94-betyg	<b>V0</b>		
Tetthet	<b>2,1 g/cm<sup>3</sup></b>	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Lavest temperatur	<b>-200 °C</b>	°C	
Glasövergångstemperatur	<b>111,85 °C</b>	°C	ISO 3146
Maksimal driftstemperatur	<b>260 °C</b>	°C	

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.