

Ingen bild

## Platta i PBT GF30

Material	All
Format	Sheet
Material	PBT GF30
Color	gråvit
Size	1000x300 , 1000x500 , 3000x300 , 3000x500
Thickness	10 mm , 12 mm , 15 mm , 16 mm , 18 mm , 20 mm , 22 mm , 25 mm , 30 mm , 35 mm , 40 mm , 45 mm , 50 mm , 60 mm , 70 mm , 8 mm , 80 mm

## Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Spesifikk varmekapacitet	<b>1,2</b>		
Fleksjon Styrke	<b>46 MPa</b>	MPa	ISO 178
Brottsdeformasjon	<b>6 %</b>	%	ISO 527-2
Trekkmodul av elasticitet	<b>3400 MPa</b>	MPa	ISO 527-2
Tetthet	<b>1,46 g/cm<sup>3</sup></b>	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Maksimal driftstemperatur	<b>120 °C</b>	°C	
Maksimal kortvarig temperatur	<b>200 °C</b>	°C	
Lavest temperatur	<b>-30 °C</b>	°C	
StrekkgrenseSpenning	<b>46 MPa</b>	MPa	ISO 527-2
Kompressiv Modul	<b>2800 MPa</b>	MPa	ISO 604
Smeltepunkt	<b>224 °C</b>	°C	ISO 3146
Termisk konduktivitet	<b>0,33 W/(m·K)</b>	W/(m·K)	DIN 52612

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.